WTB Wagner Technik Berlin
Inh. Florian Wagner
Lübbenauer Straße 34A
15926 Luckau

Telefon: (0)3544 55894-30
Telefax: (0)3544 55984-35
Email: info@wagner-technik.eu

Mehrzweckfett „KAJO“ KL „ K

Artikelnummer: 10006764

Kennzeichnung:	K 2 K-30
Bezeichnung:	Mehrzweckfett
Verdicker:	Lithiumseife
Kartuschen:	400g nach DIN 1284
Temperaturbereich:	-30°C bis +120°C
Kurzfristige Temperatur:	-30°C bis +130°C

Eigenschaften:

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithium als Verdicker hergestellt. Hierdurch besitzt das Produkt eine hervorragende Walkstabilität. Es enthält des Weiteren Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens.

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K ist auf eine breite Anwendung ausgelegt. Das Produkt hat sich vielfältig in der Praxis bewährt. Es findet Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Schmier- und Kontaktflächen säubern
- Fett mit Fettpresse oder automatischer Schmiervorrichtung auftragen ggf. mit Pinsel oder Lappen verteilen
- Für beste Schmierleistung nicht mit anderen Schmierfetten mischen. Lithiumfette dürfen nicht mit Natriumfetten vermischt werden
- Verarbeitungs-und Anwendungsgebiete sollten innerhalb der beschriebenen technischen Produktkenndaten liegen

WTB Wagner Technik Berlin
Inh. Florian Wagner
Lübbenauer Straße 34A
15926 Luckau

Telefon: (0)3544 55894-30
Telefax: (0)3544 55984-35
Email: info@wagner-technik.eu

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	naturfarben		
Verdicker	Lithium		
NLGI-Klasse	2		DIN 51818
Walkpenetration	265-295	0,1 mm	ASTM D 217
Penetration nach verlängertem Walken -100.000 DH	<20	0,1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
Verhalten gegen Wasser 3h/+90°	1		DIN 51807-1
Emcor-Test Korrosionsgrad	0/1	Stufe	DIN 51802
Kupfer-Korrosion 24h/100°C	1A		DIN 51811
Ölabscheidung bei 40°C -18h -7d	 0,45 1,60	%	DIN 51817
Gebrauchstemperatur	-30 bis +120	°C	DIN 51825
Kurzzeitige Temperatur	-30 bis +130	°C	DIN 51825
Kennzeichnung	K 2 K-30		DIN 51502